



Tablero contrachapado para / **Suelos de vehículos**

	Producto y tipo de revestimiento	KoskiDeck 220 g	KoskiCrown 220 g	KoskiFutura textured	KoskiFutura textured	KoskiFutura Antislip
<b>Especificaciones del producto</b>	<b>Anchura máxima</b>	1900 mm	1900 mm	1500 mm	1570 mm (impresión 1540 mm)	1900 mm
	<b>Color / Material</b>	Resina fenólica Marrón oscuro	Resina fenólica Marrón oscuro	Polipropileno Gris (negro)	Polipropileno gris moteado	Plástico reforzado con fibra de vidrio Negro/Gris
<b>Resultados de la prueba</b>	<b>Resistencia al desgaste Taber EN438-2</b>	850 R	850 R	2400 R	4400 R	35250 R
	<b>Resistencia al rayado Erichsen EN 318</b>	16 N	16 N	5 N	8 N	14 N
	<b>Resistencia al rayado "Rhino"</b>	2000 g	2000 g	1460 g	1702 g	> 3640 g
	<b>Test de impacto 3,5 kg modificado EN 438-2</b>	-	600 mm	> 700 mm	> 700 mm	> 700 mm
	<b>Fricción 200 g metal A = 4641 mm<sup>2</sup> Grado del ángulo</b>	15°	15°	15°	18°	9°
	<b>Prueba de la rueda SFS 3939</b>	4000	3000	> 10000	> 10000	225000