



Tablero contrachapado para / **Laterales de vehículos**

	Producto y tipo de revestimiento	KoskiFutura smooth PPL 02	KoskiFutura smooth Solar	KoskiFutura smooth PP back
Especificaciones del producto	Anchura máxima	1525 mm	1900 mm Revestimiento 1930 mm	1525 mm
	Material base film	Polipropileno	Polipropileno	Polipropileno
	Materiales superficie film	Pintura	-	-
	Metales pesados u otros agentes tóxicos	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Resultados de la prueba	Resistencia al desgaste Taber EN438-2	1400 R	10600 R	600 R
	Resistencia al rayado Erichsen EN 318	Cara con relieve: 7 N Toda el área: 14 N	Cara con relieve: 5 N	Cara con relieve: 5 N Toda el área: 15 N
	Absorción de agua Cobb Modificada EN 382-2	7d < 100 g/m ² 24h < 10 g/m ²	7d < 100 g/m ² 24h < 10 g/m ²	7d < 100 g/m ² 24h < 10 g/m ²
	Estabilidad del color	3. Blanco 4	5	3-4